

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**This Page Blank (uspto)**

## XP-002235396

AN - 1977-29952Y [17]

CPY - TOAL-N

- TOAU

DC - M14 Q74

FS - CPI;GMPI

IC - C25D11/04 ; F24J3/02

MC - M14-C M14-D

PA - (TOAL-N) TOYO ALUMIN KK

- (TOAU ) TOYO ALUMINIUM KK

PN - JP52034434 A 19770316 DW197717 000pp

- JP53046495B B 19781214 DW197903 000pp

PR - JP19750110606 19750911

XIC - C25D-011/04 ; F24J-003/02

AB - J52034434 The solar heat collector plate comprises an Al or Al alloy substrate, an anodic oxidation layer formed on the substrate and a black heat absorbing layer of metal and metal oxide formed on the oxidation layer.

- The method comprises (1) immersing the Al or Al alloy substrate in an inorganic or organic acid solution, (2) oxidising the substrate in the solution to form the porous anodic oxidation layer and (3) immersing the substrate in an acid aq. soln. of metal salt, such as sulphate, nitrate, or acetate, chloride, bromide or fluoride to form the black heat absorbing layer on the porous oxidn. layer.

- The plate absorbs solar radiation energy fully and the energy is converted to heat energy efficiently. In an example, the Al plate is oxidised in a nitric acid soln. Then the plate is immersed in a colouring soln. of cobalt nitrate (25 g/l) and potassium permanganate (10 g/l) to form the black layer.

IW - SOLAR HEAT COLLECT PLATE COMPRISE ALUMINIUM ALLOY SUBSTRATE ANODISE LAYER FORMING BLACK METAL METAL OXIDE LAYER

IKW - SOLAR HEAT COLLECT PLATE COMPRISE ALUMINIUM ALLOY SUBSTRATE ANODISE LAYER FORMING BLACK METAL METAL OXIDE LAYER

NC - 001

OPD - 1975-09-11

ORD - 1977-03-16

PAW - (TOAL-N) TOYO ALUMIN KK

- (TOAU ) TOYO ALUMINIUM KK

TI - Solar heat collecting plate - comprising aluminium (alloy) substrate with anodised layer on which is formed a black metal-metal oxide layer

is Page Blank (uspto)



## 特 許 願

(特許法第38条ただし書の規定による特許出願)

昭和50年 9月11日

- 特許庁長官 新藤 英雄 殿  
タイヨウネンシュウネンシン セイコウホクホウ  
 太陽熱集熱板およびその製造方法
- 発明の名称 太陽熱集熱板およびその製造方法
  - 特許請求の範囲に記載された発明の数 2
  - 発明者  
ヤシオオオアザミヤコゾカ  
 住所 大阪府八尾市大字都家280番地3号
  - 特許出願人  
クワ バラ マサ ミチ  
トウヨウ 東洋アルミニウム株式会社日本支  
 氏名 桑原正道 (ほか7名)  
オオサカノヒガシクミナミキョウタロウチ  
 住所 大阪府大阪市東区南久太郎町4丁目25番地の1  
トウヨウ  
 名称 東洋アルミニウム株式会社  
ネ モト タダシ  
 代表者 根本 義
  - 代理人  
 〒542 大阪府大阪市南区日本橋筋1丁目31番地  
 (3448) 弁理士 鎌田 嘉之  
電話大阪 06 (06) 0020・0021 (代表)  
(06) 0020・0021  
(06) 0020・0021 (代表)
  - 添附書類の目録  

(1) 明細書	1 通
(2) 図面	1 通
(3) 願書副本	1 通
(4) 委任状	1 通
(5) 出願審査請求書	1 通

## 明 細 書

- 発明の名称  
 太陽熱集熱板およびその製造方法
- 特許請求の範囲  
  - アルミニウム或いはアルミニウム合金材料表面に交流陽極酸化皮膜を形成せしめた後さらにその上に金属および金属酸化物の黒色皮膜からなる吸収層を形成させてなる太陽熱集熱板。
  - アルミニウム或いはアルミニウム合金材料を無機酸又は有機酸を含む水溶液中で交流通電により陽極酸化処理して該材料表面に多孔性薄膜を形成し、次いで過マンガン酸イオンを含む金属の塩化物、臭化物、弗化物或いは硫酸塩、硝酸塩、酢酸塩、アンモニウム塩等の金属塩の酸性水溶液中に浸漬して前記多孔性薄膜上に黒色皮膜からなる吸収層を形成せしめることを特徴とする太陽熱集熱板の製造方法。
- 発明の詳細な説明

①9 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 52-34434  
 ③公開日 昭52.(1977) 3.16  
 ②特願昭 50-110606  
 ②出願日 昭50.(1975) 9.11  
 審査請求 有 (全7頁)

庁内整理番号  
 7219 32

⑤2日本分類  
 67 G1

⑤1 Int. Cl<sup>2</sup>  
 F24J 3/02

本発明は太陽熱集熱板およびその製造方法に係り、さらに詳しくは太陽放射エネルギーをよく吸収し、これを熱エネルギーに転換させ、かつ転換熱エネルギーの放射成分を少なくすることの出来る選択吸収面をアルミニウム又はアルミニウム合金を用いて作成せんとするものである。

この選択吸収面の製造法はアルミニウム又はアルミニウム合金材料を無機酸を含む水溶液中に浸漬し、交流通電により陽極酸化処理を施して該材料表面に赤外線での吸収が無視できる程小さく、吸着性に富む多孔性酸化薄膜を形成したのち過マンガン酸イオンを含む酸性水溶液中で、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、ニッケル、コバルト、銅、モリブデン、鉛等のいずれか一種又は二種以上の塩化物、臭化物、弗化物、或いは硝酸塩、硫酸塩、酢酸塩又はアンモニウム塩を添加した浴に浸漬して該陽極酸化薄膜上に黒色皮膜からなる吸収層を形成せしめるものである。

従来から選択吸収面に關する研究は高性能、低価格、長寿命を目標として盛んに行われており、

基板としては主に銀、銅、鉄、アルミニウム等が使われている。

アルミニウムはすぐれた材料ではあるが表面処理的に選択吸収面にすることが困難であり、あまり使用されていない。

これまで選択吸収面を作る方法として知られているものとしては、

- 1) 研削した銅板又はトタン板に黒ニッケルのメッキ
- 2) ニッケル、銀、白金板に酸化銅又は四三酸化コバルトのメッキ
- 3) アルミニウム板に酸化モリブデンを焼付
- 4) アルミニウム板を硝酸銅水溶液中で熱処理
- 5) 銅板に硫化銅又は黒クロムをコーティング
- 6) ビスマス或いは銅板に金又はロジウムの硫化樹脂酸塩(sulfuresinate)を焼付
- 7) 干渉性多層膜層体を真空蒸着又はCVD法でコーティングなどがあるが何れも理想的選択吸収性にはほど遠く、又、比較的良好なものもは非常に高価格であるなど未だ実用的なもの

のは得られていない。

またアルミニウムを基材としてこれを黒化処理する方法は単に着色方法の一つとして、

- 1) 交流アルマイトを金或銀の水溶液中にて電解着色する方法
- 2) アルマイトに染料を吸着する方法
- 3) アルマイトのニッケル、コバルト或いは銅塩浴中での電解着色
- 4) マンガン或いはケイ素を含む合金をアルマイト処理することで着色する電解発色
- 5) MBV法後硝酸コバルト浴に浸漬

などの種々の方法が知られているが何れも選択吸収面としての目的ではなく、また實際上これらの方法によるものでは選択吸収性を示すものは得られない。

本発明はこのように従来単に着色法としては故多く知られているが選択吸収性を示すものは得られていないアルミニウムを基材としてすぐれた選択吸収性を示す集熱板について鋭意研究の結果、本発明に至ったものである。

本発明を更に詳細に説明するに当り、太陽放射エネルギーのスペクトルについて説明すると、第1図は黒体放射エネルギーのスペクトルの曲線で図の縦軸はエネルギー強度、横軸は波長 $\mu\text{m}$ である。

太陽放射エネルギーの特性は曲線Ⅰに示すようになり、波長 $0.5\mu\text{m}$ 近傍に最大値があり、黒体温度は $5900^{\circ}\text{K}$ となる。

この太陽放射エネルギーの約95%は波長 $0.3\sim 2\mu\text{m}$ に集中している。曲線Ⅱは黒体温度 $500^{\circ}\text{K}$ の特性を示す。所出時の集熱板の温度が $500^{\circ}\text{K}$ になるとすると $500^{\circ}\text{K}$ に対応する最大エネルギー強度を与える波長は約 $5.8\mu\text{m}$ であり、この波長での強度は太陽放射エネルギーの最大強度に比べて極めて小さい。従って波長 $0.3\sim 2\mu\text{m}$ の太陽放射エネルギーを十分吸収して熱エネルギーに転換することが出来、しかも波長 $2.0\mu\text{m}$ より長波長の光を十分反射することによって転換した熱エネルギーの熱放射エネルギー成分を少なくすることができれば高熱熱量が得られることにな

る。

同図の曲線Ⅲは理想的選択吸収面のスペクトルの曲線で、上記の意味においてその立上りの波長はⅠとⅡを分離したものである。

この場合図の縦軸は反射率%である。

本発明は上記せる如く波長 $0.3\sim 2\mu\text{m}$ の太陽放射エネルギーを十分吸収してこれを熱エネルギーに転換させ、かつこの転換熱エネルギーの放射エネルギー成分を少なくすることのできる太陽熱集熱板をアルミニウム又はアルミニウム合金を基材として作成したものであって第2図は本発明の集熱板の拡大断面図である。

波長 $0.3\sim 2.0\mu\text{m}$ の太陽放射エネルギーは黒色皮膜即ち吸収層2によって十分吸収され、熱エネルギーに転換される。

転換された熱エネルギーは陽極酸化皮膜層3を経て、熱伝導度の高いアルミニウム板4に直ちに伝導される。

一方波長 $2\mu\text{m}$ より長波長の太陽放射エネルギーは吸収層2と厚さが薄くて赤外線透過率の高い

陽極酸化皮膜層3を透過してアルミニウム板4の表面で反射され、再び2および3を透過して拡散反射光となって空気中に戻る。

集熱板が約50°よになつた時においてもその熱放射エネルギー成分はアルミニウム板4の極端に低い放射率によって減少される。

この結果、本発明の集熱板は高効率で太陽放射エネルギーを熱エネルギーに転換できる。

ベーマイト皮膜層1は吸収層2の自然条件下での熱的安定性を更に向上させるが、その存在が集熱板の特殊な光学的特性に及ぼす悪影響は無視できる程度である。

このベーマイト層は本発明の集熱板において必須とするものではない。

次に、本発明の集熱板の製造法についてさらに詳しく説明すると、アルミニウム又はアルミニウム合金を素材とし、これをアルカリ熱水溶液に浸漬して洗滌、エッチングを行うことにより、その放射率を減少としたのち、公知の無機酸或いは有機酸水溶液に浸漬し、交流電流による陽極酸化を

施して素材表面に赤外線での吸収が重視できるほど小さく、極めて吸着性に富む多孔性酸化薄膜を生成させる。

次に、バナジウム、クロモ、モリブデン、鉄、ニッケル、コバルト、銅、マンガン、鉛などの塩化物、臭化物、弗化物や硝酸塩、硫酸塩、酢酸塩或いはアンモニウム塩などの1種又は2種以上と過マンガン酸イオンを含んだ酸性着色水溶液中に前記多孔性酸化薄膜を表面に有する素材を電圧を印加することなく浸漬して添加金属塩の金属単体及びその酸化物とマンガン単体及びその酸化物からなる黒色薄膜を多孔性酸化薄膜の上層に生成せしめることによりアルミニウム集熱板の選択吸収率が得られるのである。

本発明においては交流電解酸化が要件であり、直流陽極酸化では酸化膜上への黒色皮膜の密着性が低いため好ましくない。また黒色皮膜の形成に当って浸漬のみで処理するのは電圧印加着色ではたとえ黒色皮膜は得られても選択吸収性を示さないためであり、これは陽極酸化皮膜に存在する無

数の微細孔が電解着色においては黒色皮膜を形成する金属或いはノ及びその酸化物が微細孔の底にまで沈着するのに対し、浸漬のみによる化学的着色では微細孔の上部にそれらが析出しているためと推考される。

これが形成のため酸化剤として過マンガン酸イオンを必須とするのはマンガン或いはノ及びマンガンの酸化物が選択吸収面の形成に大きく寄与しているためと考えられる。

アルミニウム素材は析出金属あるいは金属間化合物による欠陥の少ない陽極酸化皮膜を形成させるために高純度又は高品位のものを用いることが望ましいが選択吸収の性能を若干犠牲にすれば普通の純度のアルミニウム又はアルミニウム合金でも使用することは出来る。

また陽極酸化の前にアルカリ熱水浴で前処理することはアルミニウムの反射率をよくするなどの性能向上の点から好ましい。

このようにして得られるアルミニウム又はアルミニウム合金よりなる集熱板は、

- 1) 選択吸収面となるため太陽放射エネルギーを高効率で熱エネルギーに転換できる。
- 2) 高純度アルミニウムを用いた場合は陽極酸化膜に残留する不純物やその着色時の反応生成物が皆無であり、従ってこれらによる光吸収と熱吸収が極めて少ないことなどから選択吸収性に極めてすぐれている。
- 3) 吸着性に富む交流陽極酸化膜の微細孔に吸収体が沈着し、着色に用いた金属塩の密着性にすぐれている。
- 4) 選択吸収面の作成が非常に簡便である。
- 5) 吸収層形成に多種類の金属塩を任意に選択使用出来る。
- 6) 陽極酸化皮膜により耐食性を有し、また吸収層の主成分が金属及び金属酸化物であり、更にその上に必要に応じてベーマイト層を有するなどアルミニウム板上に構成する3層は熱膨張係数の差が小さいため自然条件下での熱的安定性にすぐれている。

などの数々の特徴およびすぐれた効果を有するも

のである。

次に、本発明を更に具体的に説明するために実施例を示す。なおこの実施例は本発明を何ら制限するものではない。

#### 実施例 1

99.99%の高純度アルミニウム板をトリクロルエチレンで脱脂後、10%濃度の苛性ソーダ水溶液中90°Cで3分間の洗浄およびエッチングを行い水洗後、硝酸水溶液（濃硝酸：水=1：1）中で中和およびスマフト除去を行った。

このように表面を洗浄したアルミニウム板を用いて4槽液中にて交流陽極酸化したのち、

硝酸コバルト 2.5g/l

過マンガン酸カリウム 1.0g/l

を含み成膜でpH 1.5に調整した25°Cの着色浴にて10分間浸漬した。

かくして得られた選択吸収曲について陽極酸化浴の濃度を一定にした場合の陽極酸化条件とコバルト及びマンガンの単体およびこれらの酸化物層の色調と密着性を第1表に示した。

特開昭52-34434(4)  
なお直流陽極酸化の場合の結果も比較例として示した。

第 1 表

電 解 液	陽 極 酸 化 条 件				コバルトおよびマンガンの単体とそれらの酸化物よりなる皮層（酸化物）の性状	
	電 流 (A)	電 圧 (V)	電 流 密 度 (A/dm <sup>2</sup> )	時 間 (分)	色 調	密 着 性
10%硫酸	交流 (本発明)	20	8.0	15	黒 色	良 好
	交流 (本発明)	20	4.5	10	・	・
	交流 (本発明)	20	11.5	10	・	・
	直 流	20	1.5	20	黒 色	不 良
	直 流	20	4.5	10	着色せず	—
	直 流	20	1.5	10	黒 色	良 好
10%リン酸	交流 (本発明)	20	8.0	15	黒 色	・
	交流 (本発明)	20	4.5	10	・	・
	交流 (本発明)	20	8.0	10	・	・
	直 流	20	1.5	20	着色せず	—
	直 流	20	1.5	20	黄 褐色	良 好
	直 流	20	8.0	10	・	・
7%硫酸 + 7%リン酸の混合液	交流 (本発明)	20	4.5	10	黒 色	良 好
	交流 (本発明)	20	8.0	10	・	・
	直 流	20	1.5	20	黄 褐色	不 良
	直 流	20	1.5	20	・	良 好
	交流 (本発明)	20	8.0	15	黒 色	良 好
	交流 (本発明)	20	4.5	10	・	・
10%クロム酸	交流 (本発明)	20	8.0	10	黒 色	良 好
	直 流	20	1.5	20	着色せず	—
	直 流	20	8.0	10	黄 褐色	良 好

#### 実施例 2

実施例 1において用いた電解液としての無機酸を有機酸に代えた手順はすべて実施例 1と同様にして得た吸収体の結果は第 2 表の通りである。なお直流陽極酸化による比較例も示した。

第 2 表

電 解 液	陽 極 酸 化 条 件				コバルトおよびマンガンの単体とそれらの酸化物よりなる皮層（酸化物）の性状	
	電 流 (A)	電 圧 (V)	電 流 密 度 (A/dm <sup>2</sup> )	時 間 (分)	色 調	密 着 性
10% 硫酸	交流 (本発明)	20	8.0	10	黒 色	良 好
	交流 (本発明)	20	4.5	10	・	・
	交流 (本発明)	20	8.0	10	・	・
	直 流	20	1.5	20	黄 褐色	不 良
	直 流	20	8.0	10	・	・
	直 流	20	8.0	10	・	・
10% スルホン酸	交流 (本発明)	20	8.0	10	黒 色	良 好
	交流 (本発明)	20	4.0	10	・	・
	交流 (本発明)	20	8.0	10	・	・
	直 流	20	1.5	20	着色せず	—
	直 流	20	4.0	10	・	・
	直 流	20	4.0	10	・	・
10% スルホン酸 + 硫酸 5g/l	交流 (本発明)	18	8.0	10	黒 色	良 好
	交流 (本発明)	18	4.5	10	・	・
	直 流	18	1.5	20	着色せず	—
10% クエン酸 + 硫酸 10g/l	交流 (本発明)	20	8.0	10	黒 色	良 好
	直 流	20	8.0	10	着色せず	—

#### 実施例 1

実施例 1および2において交流陽極酸化を行った（全試料）について、

- 1) 硫酸ニッケル 100g/l  
硫酸マグネシウム 30g/l  
ホウ酸 25g/l
- 2) 硫酸鉛/鉛 15g/l  
クエン酸 10g/l  
硫酸 5g/l

の夫々の着色液にて20~30°Cで交流電圧8~12.5ボルト/10分の交流電解着色を行ったが黒色膜は得られなかった。

#### 実施例 2

実施例 1および2における交流陽極酸化に代えて15%の硫酸水溶液で25~50°C 直流電圧1.5A/dm<sup>2</sup>で5~10分の条件で直流陽極酸化を行ったのち実施例 1の交流電解着色を施したところ黒色は得られたが、殆んど選択吸収曲とはなり得なかった。

#### 実施例 3



99.99%高純度アルミニウム板、1/100純アルミニウム板、3003アルミニウム合金板を用い実施例1と同様の洗浄処理を行ったのち20℃の15%硫酸水溶液中で1A/dm<sup>2</sup>の交流電流密度で10分間の陽極酸化処理を行い淡黄色の陽極酸化皮膜を得た。

次に硫酸でpHを1.6に調整した硝酸コバルト2.5g/l、過マンガン酸カリウム20g/lの着色浴にて75℃/10分間の浸漬処理を行い、コバルトおよびマンガン単体及びそれらの酸化物を陽極酸化皮膜表面に形成せしめた。かくして得られたこれらの選択吸収面について分光反射率を室温にて測定したところ夫々第3図に示す分光反射率曲線を得た。

図中の曲線1は99.99%高純度アルミニウム板、2は1/100純アルミニウム板であり、3は3003アルミニウム合金を基材とせるものである。

この図から明かなようにいずれも明瞭なる選択吸収性を示した。

3表に示した。

第 3 表

実施例番号	着色処理条件			分光反射率(%)	
	溶液組成とpH値	温度(℃)	浸漬時間(分)	0.50μm	2.5μm
4	硝酸化バナジウム10g/l 過マンガン酸カリウム10g/l 硫酸にて pH 1.6	80	10	5.5	75.5
5	硝酸クロム 30g/l 過マンガン酸カリウム15g/l 硫酸にて pH 2.0	75	10	5.0	78.0
6	硝酸マンガン 35g/l 過マンガン酸ナトリウム15g/l 硫酸にて pH 1.6	80	10	5.0	81.0
7	塩化第1鉄 20g/l 過マンガン酸カリウム10g/l 硫酸にて pH 1.8	75	10	8.8	76.8
8	臭化第2鉄 30g/l 過マンガン酸カリウム10g/l 硫酸にて pH 1.5	80	10	8.5	80.5
9	硝酸コバルト 25g/l 過マンガン酸ナトリウム5g/l 硫酸にて pH 1.5	80	10	5.0	80.0

特開昭52-34434 3)

なお本実施例においては反射スペクトルを室温にて測定したが約500°kで測定せるものに比べ可視領域では不変であるのに対し、赤外線領域では反射率が1〜数%低下する傾向は認められるが、その影響は非常に小さいので室温でのスペクトルで代用は可能である。

実施例4〜13

99.99%の高純度アルミニウム板を実施例1と同様に表面洗浄後10%シユウ酸浴中20℃で2A/dm<sup>2</sup>の交流電流で30分間の陽極酸化処理を行った。

次に種々の金属塩と過マンガン酸カリウム或いは過マンガン酸ナトリウムを含む酸性水溶液中にて浸漬処理し、それらの金属およびマンガンの単体とそれらの酸化物を陽極酸化皮膜上に形成させた。

得られた試料についての室温での分光反射率はすべて同じような選択吸収性を示した。

本実施例における着色浴の組成、処理条件および波長0.5、2.5μmでの分光反射率結果は第


10	硝酸ニッケル 30g/l 過マンガン酸カリウム15g/l 硫酸にて pH 1.6	75	10	4.8	81.0
11	硝酸鉄2鉄 12.5g/l 硝酸コバルト 12.5g/l 過マンガン酸カリウム10g/l 硫酸にて pH 1.8	80	10	5.0	85.5
12	セリウム酸アンモニウム 30g/l 過マンガン酸カリウム10g/l 硫酸にて pH 1.6	75	10	4.2	82.5
13	酢酸鉛 10g/l 過マンガン酸ナトリウム10g/l 硫酸にて pH 1.6	75	10	5.2	84.5

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は黒体放射エネルギーのスペクトル曲線図、第2図は本発明の集熱板の拡大断面図、第3図は本発明の集熱板の分光反射率を表わす曲線図である。

1…ベーマイト層、2…吸収層、3…酸化皮膜層、4…アルミニウム板


第1図



第2図



第3図



7. 前記以外の発明者

発明者

トシタ・ヤン・テライグダイ  
住所 大阪府富田林市寺池台4丁目1番  
氏名 ササキ ミツ オ  
佐々木 光夫

アサキ・ヒガシヤマチヨウ  
住所 兵庫県芦屋市東山町112番地18  
氏名 イワ オ オサム  
岩 尾 修

ダイトウゴクデン  
住所 大阪府大東市御供田4丁目4番38号  
氏名 カワ イ マサ ヒコ  
川 井 正彦

ヤシオオオアサミヤコソカ  
住所 大阪府八尾市大字都塚280番地3号  
氏名 クボ タ タケシ  
窪 田 正

キタカソラギン・オオノチヨウホンマチ  
住所 奈良県北葛城郡王寺町本町5丁目11番38号  
氏名 タニ グチ ヨウ ケチ  
谷 口 洋吉

カンフランド・イヘジ  
住所 大阪府柏原市太平寺1丁目10番43号  
氏名 フク チ ノボル  
福 地 登

ナラシミナミナガイチヨウ  
住所 奈良県奈良市南水井町411番地12  
氏名 キ ムラ トオル  
木 村 亨

手続補正書

昭和50年11月14日

特許庁長官 斎藤英雄 殿

1. 事件の表示  
昭和50年特許願第110606号

2. 発明の名称  
太陽熱集熱板およびその製造方法

3. 補正をする者  
事件との関係 特許出願人  
住所 大阪府大阪市東区南久太郎町4丁目25番地の1  
名称 トウヨウ 東洋アルミニウム株式会社

4. 代理人  
〒542 大阪府大阪市南区日本橋筋1丁目31番地  
(3446) 弁理士 鎌田 嘉之  
電話 06-551-0020 (代) 06-551-0021 (代) 06-551-0022 (代)

5. 昭和 年 月 日  
6. 補正により増加する発明の数  
7. 補正の対象  
8. 補正の内容別紙の通り

補 正 の 内 容

1. 明細書第2頁第8行「無機酸を」を「無機酸或いは有機酸を」と補正します。
2. 同第8頁第4行「クロモ」を「クロム」と補正します。
3. 同第8頁第20行～第9頁第1行「これは陽極酸化皮膜に存在する無数の微細孔が」を「これは陽極酸化皮膜には無数の微細孔が存在するが」と補正します。
4. 同第13頁第2表中電解液/0.5%硫酸の電流の項「交通」を「交流」と補正します。
5. 同第13頁第2表中電解液/0.5%スルホサリチル酸の電流の項「交通」を「交流」と補正します。

Page Blank (uspto)